

Certificado de resbaladicidad

Hijos de Cristóbal Albero S.A. con sede social en la C/Conquistador, 27 de Banyeres de Mariola (Alicante),

CERTIFICA

Que realizado un estudio de resistencia al deslizamiento-resbalamiento según la norma UNE ENV 12633:2003 en el laboratorio Aitex, bajo el informe nº 2018GT0069, en el que se han testado 4 productos con:

- Diferentes alturas, entre los 22 hasta los 35 mm.
- Diferente densidad de puntadas, entre 13.698 y 48.294 puntadas/m2.
- Diferentes tipos de hilos.

Se ha comprobado que, a pesar de las notables diferencias entre los productos testados, todos han obtenido, de forma holgada, la misma clasificación:

Clase 3

En la siguiente página adjuntamos copia de los resultados del informe.

En base a lo anterior y teniendo en cuenta el amplio rango tomado como muestra, llegamos a la conclusión de todos nuestros productos de Jardinería cumplen con dicha clasificación.



RESULTADOS / RESULTS

METODO DE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO-RESBALAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS METHOD OF DETERMINATION OF SLIP-SKID RESISTANCE VALUE

Norma / Standard: UNE ENV 12633:2003

Aparato / Apparatus: Péndulo de fricción. Escala C

Nº de probetas ensayadas / Number of specimens: 1

Atmósfera de acondicionamiento y ensayo / Test atmosphere: Tª / Temperature (23±2) °C
H.R / Relative humidity (50±5) %

Referencia Reference	Condición Condition	Valor de la resistencia al deslizamiento de los pavimentos sin pulir (USRV) Value of resistance of unpolished slip (USRV)	
CESPED ABERDREEN II	Seco	87	Clase 3
	Mojado	72	Clase 3
CESPED ALPINE II	Seco	84	Clase 3
	Mojado	80	Clase 3
CESPED TAURO	Seco	114	Clase 3
	Mojado	75	Clase 3
CESPED TEMPO	Seco	101	Clase 3
	Mojado	91	Clase 3

OBSERVACIONES:

- El resultado USRV corresponde al término "Rd" de la tabla 1.1 "Clasificación de los suelos según la Resbaladidad" del CTE.

Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladidad	
Resistencia al deslizamiento R_d	Clase
$R_d \leq 15$	0
$15 < R_d \leq 35$	1
$35 < R_d \leq 45$	2
$R_d > 45$	3

El valor de resistencia al deslizamiento R_d se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladidad.

PÁG.
PAGE

2

DE
OF

3



C/ Conquistador, 27
03450 · Banyeres de Mariola
Alicante · SPAIN
Tel. (+34) 966 567 153

www.albergrass.com
info@albergrass.es